



Scotch-Weld™ DP 190

Colle structurale grise pour applicateurs E.P.X

Fiche technique

Février 2014

Dernière version : Octobre 2010

Description du produit	La colle structurale Scotch-Weld™ DP 190 est un produit souple bicomposants qui polymérisé à température ambiante. Elle est conçue pour des emplois nécessitant une très grande flexibilité. Elle possède les avantages suivants : Polymérisation en 24 h à 23°C. Cette durée peut être réduite à 5 minutes à 120°C. Pas de chute de résistance mécanique après vieillissement. Résistance aux chocs violents, aux vibrations et aux flexions. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux, en particulier les caoutchoucs, la plupart des matières plastiques, les bois et les métaux. Conditionnée en cartouche adaptée au pistolet applicateur E.P.X., elle offre la fiabilité des assemblages jointe à la facilité d'application.																																		
Propriétés physiques	<table border="1"><thead><tr><th>Propriétés physiques</th><th>Base</th><th>Ducisseur</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base</td><td>Epoxyde modifiée</td><td>Amine modifiée</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>Blanche</td><td>Grise</td></tr><tr><td>Couleur après mélange</td><td colspan="2">Grise</td></tr><tr><td>Viscosité (Brookfield RVF aiguille n°6 vitesse 20 tours/min)</td><td>100000 mPas</td><td>52000 mPas</td></tr><tr><td>Extrait sec</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Densité</td><td>1.33</td><td>1.27</td></tr><tr><td>Ratio de mélange en poids</td><td>10</td><td>9.5</td></tr><tr><td>Temps de travail pour 10g de mélange à 24°C</td><td colspan="2">90 minutes</td></tr><tr><td>Temps de manipulation</td><td colspan="2">Quelques heures</td></tr><tr><td>Température d'emploi</td><td colspan="2">- 55°C a + 80°C</td></tr></tbody></table>		Propriétés physiques	Base	Ducisseur	Base	Epoxyde modifiée	Amine modifiée	Couleur	Blanche	Grise	Couleur après mélange	Grise		Viscosité (Brookfield RVF aiguille n°6 vitesse 20 tours/min)	100000 mPas	52000 mPas	Extrait sec	100%	100%	Densité	1.33	1.27	Ratio de mélange en poids	10	9.5	Temps de travail pour 10g de mélange à 24°C	90 minutes		Temps de manipulation	Quelques heures		Température d'emploi	- 55°C a + 80°C	
Propriétés physiques	Base	Ducisseur																																	
Base	Epoxyde modifiée	Amine modifiée																																	
Couleur	Blanche	Grise																																	
Couleur après mélange	Grise																																		
Viscosité (Brookfield RVF aiguille n°6 vitesse 20 tours/min)	100000 mPas	52000 mPas																																	
Extrait sec	100%	100%																																	
Densité	1.33	1.27																																	
Ratio de mélange en poids	10	9.5																																	
Temps de travail pour 10g de mélange à 24°C	90 minutes																																		
Temps de manipulation	Quelques heures																																		
Température d'emploi	- 55°C a + 80°C																																		
Conditions de mise en œuvre	Afin d'obtenir les performances nécessaires pour un bon assemblage ainsi que leur reproductibilité, le respect des conditions de mise en œuvre est aussi important que le choix de l'adhésif ou la géométrie du joint. Les résultats portés sur ce bulletin technique ont été obtenus en respectant les mises en œuvre décrites ci-après. Si d'autres méthodes d'application sont envisagées, il est recommandé de vérifier au préalable si elles permettent d'obtenir les résultats recherchés.																																		

Application du produit	En fonction de la géométrie du joint, la colle peut être utilisée telle qu'elle est extrudée sous forme de cordon ou de point, ou être étalée manuellement à la spatule ou au couteau. Le matériel d'application et les surplus de colle peuvent être nettoyés avant polymérisation à l'aide d'un solvant de type cétonique. ATTENTION ! Les solvants de type cétonique sont très inflammables et nécessitent des précautions d'emploi appropriées.												
Préparation des surfaces	Afin d'obtenir les performances maximales du produit, il est nécessaire de l'appliquer sur des surfaces parfaitement propres, sèches et non grasses. Une méthode de nettoyage donnant une surface parfaitement mouillable à l'eau est généralement satisfaisante. Les préparations de surface doivent être complètement évaluées avec la colle, particulièrement si la résistance à un environnement spécial est recherchée.												
	<p>Collage structural de l'aluminium</p> <p>Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser la méthode de préparation de surface suivante :</p> <p>Dégraissage alcalin, par exemple, Oakite n° 164 en solution à 10 % dans l'eau pendant 10 à 20 minutes à $85^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, et rinçage à l'eau immédiat et abondant.</p> <p>Traitement sulfochromique pendant 10 minutes à $65^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ dans une des solutions suivantes :</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eau distillée :</td> <td style="text-align: center;">30 parts</td> <td style="text-align: center;">30 parts</td> </tr> <tr> <td>Acide sulfurique concentré :</td> <td style="text-align: center;">10 parts</td> <td style="text-align: center;">10 parts</td> </tr> <tr> <td>Bichromate de sodium :</td> <td style="text-align: center;">1 part</td> <td style="text-align: center;">4 parts</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rinçage à l'eau courante.</p> <p>Séchage à l'air ambiant pendant 15 minutes puis à $65^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ dans une étuve pendant 10 minutes.</p> <p>Il est conseillé d'effectuer le collage ou l'application d'un primaire dans les 4 heures qui suivent la préparation de surface.</p>		A	B	Eau distillée :	30 parts	30 parts	Acide sulfurique concentré :	10 parts	10 parts	Bichromate de sodium :	1 part	4 parts
	A	B											
Eau distillée :	30 parts	30 parts											
Acide sulfurique concentré :	10 parts	10 parts											
Bichromate de sodium :	1 part	4 parts											
Propriétés mécaniques	Note : Les informations techniques suivantes et les valeurs doivent être uniquement considérées comme représentatives ou typiques et ne doivent pas être utilisées pour la réalisation de spécifications.												

Résistance au cisaillement sur aluminium

Ce test est réalisé suivant la méthode MMM A 132 ou ASTM D 1002-64 T sur aluminium 2024 T3 plaqué ayant subi un traitement sulfochromique.

L'assemblage est réalisé en collant deux plaques de 180 x 100 x 1,5 mm avec un recouvrement de 12,5 mm. Après polymérisation, il est découpé en éprouvettes de 25 mm de large.

Le cycle de polymérisation utilisé est de 5 jours à 24°C sous une pression de 0,1 bar et l'épaisseur du film de colle est toujours comprise entre 150 et 250 micromètres.

Les éprouvettes sont tractées à la vitesse de 2,5 mm/minute.

Température du test	Résultats moyens
40°C $\pm 3^{\circ}\text{C}$	11.4 MPa
24°C $\pm 2^{\circ}\text{C}$	17.6 MPa
82°C $\pm 2^{\circ}\text{C}$	3.1 MPa

Résistance au cisaillement sur divers matériaux.

Ce test est réalisé sur des matériaux ayant subi la préparation de surface suivante : dégraissage solvant/abrasion/dégraissage solvant

Les éprouvettes sont tractées à la vitesse de 2,5 mm/ minute pour les métaux, 50 mm/minute pour les plastiques et 500 mm/minute pour les caoutchoucs.

L'épaisseur des matériaux est de 1,5 mm pour l'acier et l'aluminium, 0,8 mm pour le cuivre, 0,9 mm pour le bronze et 3,2 mm pour les plastiques.

Nature des supports	Résultats moyens (MPa)
Aluminium	11.4
Acier laminé à froid	11.7
Acier galvanisé	13.4
Acier inoxydable	11.4
Cuivre	8.6
Bronze	7.9
Néoprène/acier	1.7*
SBR/acier	1.4*
PVC	6.1*
ABS	6.8*
Acrylique	6.1*
Polycarbonate	10.1*
Pré-imprégné	11.0*

*Rupture cohésive du support

Résistance au pelage en T sur aluminium et acier.

Ce test est réalisé suivant la méthode ASTM D 1876 61 T sur aluminium 2024 T3 plaqué ayant subi un traitement sulfochromique. L'assemblage est réalisé en collant deux plaques de 210 x 210 x 0,8 mm.

Après cuisson, il est découpé en éprouvette de 25 mm de large.

Les éprouvettes sont tractées à la vitesse de 500 mm/ min.

Température du test : 24°C

Nature des supports	Résultats moyens
Aluminium décapé	2.1DaN/cm
Aluminium abrasé	1.4DaN/cm
Acier épaisseur 8/10	4.4DaN/cm
Acier épaisseur 4/10	1.9DaN/cm

Test de durabilité

Ce test consiste en un cisaillement réalisé à 24°C dans les mêmes conditions que ci-dessus après avoir fait subir différents traitements aux assemblages.

Nature des supports	Nature du test	Résultats moyens (MPa)
Aluminium traité sulfochromique	éprouvette témoin (valeur initiale)	17.6
Aluminium traité sulfochromique	3 j à 71°C et 100 % H.R.	17.2
Aluminium traité sulfochromique	30 jours dans l'eau à 25°C	23.4
Acier	éprouvette témoin (valeur initiale)	11.7
	3 j à 71°C et 100 % H.R.	8.7

Propriétés électriques

Résistance diélectrique (V/0,025 mm) 790

Résistivité volumique (ohm/cm) 4.5X1013

Propriétés thermiques

Conductibilité thermique (W/m.°K) 0.337

Coefficient d'expansion thermique (cm/cm/°C)

De - 50°C à + 30°C 9.6 X10-6

De + 50°C à + 110°C 27.4 X10-6

Condition de stockage

La température de stockage recommandée est de 15°C à 26°C Des températures de stockage plus élevées réduisent la durée de vie du produit. La partie A, durcisseur, étant sensible à l'humidité, il est recommandé de stocker la cartouche dans des emballages parfaitement fermés.

Le stockage à basse température entraîne un accroissement temporaire de la viscosité. Dans ce cas, il est recommandé de laisser revenir le produit à température ambiante dans son emballage étanche afin d'éviter toute reprise d'humidité avant utilisation.

Précaution d'emploi	<p>Pour utilisation industrielle uniquement.</p> <p>Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.</p> <p>Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com et auprès du département toxicologique 3M : 01 30 31 76 41.</p>
Informations additionnelles	<p>Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.</p> <p>Fiches de données et de sécurité : http://www.quickfds.fr</p>
Remarques importantes	<p>Les informations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant, il s'agit de résultats moyens qui ne peuvent être utilisés en tant que spécification. De nombreux facteurs peuvent affecter les performances d'un produit 3M sur une application donnée, comme les conditions dans lesquelles le produit est appliqué ainsi que les conditions environnementales et délais dans lesquels on attend une performance du produit. Puisque ces facteurs dépendent de l'utilisateur, nous recommandons donc à nos utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • De réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée, et de s'assurer que notre produit satisfait à ces contraintes ; • De nous consulter préalablement à toute utilisation particulière. <p>Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions générales de vente, les usages et la législation en vigueur.</p>

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
 Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex
 Téléphone : 01 30 31 62 64 – Fax : 01 30 31 78 62

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhésifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

